


GENESIS[®] 

Alto
Desempeño,
Alta
Rentabilidad

ASK

 SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

GENESIS[®] 

GENESIS[®] HP PREMIUM 2.8 SINGLE STAGE
GT1530

HP MIXING CLEAR / VEHICULO PARA COLORES

 SHERWIN
WILLIAMS.
Automotive Finishes

Genesis[®] HP es un sistema monocapa de alto desempeño que permite obtener procesos de reparación cortos SIN NECESIDAD DE HORNEO. Gracias a sus características es ideal para el mercado de señalizaciones, segmento OEM, así como el repintado de unidades tanto de forma parcial como total tan sólo usando un reductor diferente (GR1087).

Velocidad: Mayor rapidez en el secado =
Mayor Productividad.

Sin Horneo = Ahorros en costos de
consumo energético.

Relación de mezcla sencilla 3:1:1

Más de 12,000 colores disponibles.

Estraordinaria apariencia

Alta durabilidad.



 SHERWIN-WILLIAMS.
Automotive Finishes

ASK



Genesis® HP Hoja de datos técnicos del sistema monocapa

	PRUEBA	RESULTADOS	BENEFICIOS REALES
APARIENCIA 20° Brillo 60° Brillo Distinción de imagen (DOI) ACT Calificación de cáscara de naranja	ASTM D523 ASTM D523 ASTM D5767	EXCELENTE 85+ 93+ 93+ >7	Incrementa la satisfacción del consumidor y ventas potenciales
FLEXIBILIDAD Resistencia al impacto > 80 in./lb. 1/8" Mandril de doblado Resistencia al impacto en frío	ASTM 2794 ASTM D522 ASTM D3170	EXCELENTE Aprobado Aprobado Aprobado	Resistencia al desprendimiento por golpes en condiciones extremas
RESISTENCIA QUÍMICA Anticongelante Diesel Gasolina Aceite de motor Ácido (ácido sulfúrico) Alcalinos (Hidróxido de sodio)	ASTM D1308	EXCELENTE Sin afectación Sin afectación Sin afectación Sin afectación Sin afectación	Protege los sustratos de ataques químicos
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Resistencia a la humedad Resistencia a la inmersión en agua	ASTM D2247 ASTM D870	EXCELENTE 1000 horas sin afectación 500 horas sin afectación	Resiste defectos en la apariencia. Provee protección al sustrato en regiones de alta humedad
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Ambiente salino Ciclos de corrosión	ASTM B117 GM9540P	EXCELENTE 1000 horas sin afectación 50 Ciclos sin afectación	Provee de protección al sustrato en un ambiente severo
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Desgaste acelerado en Xenón Resistencia a rasguños	ASTM D6695 ASTM D7027	EXCELENTE Aprobó retención de brillo y color Aprobó	Resiste cambios de apariencia a través del tiempo



ASK

