



COVER PLAST XCLO Finish

Recubrimiento Plástico Base Agua

Especialmente formulado para dar un acabado final brillante sobre el COVERPLAST XCLO ORIGINAL

Características:

El Cover Plast Xclo Finish viene listo para aplicar es un revestimiento plástico, base agua, especialmente formulado para dar un acabado final brillante sobre el COVERPLAST ORIGINAL . Su uso en la aplicación de las bateas de Pick Ups, como zonas de carga, es recomendado. También se usa en la aplicación de pisos industriales, así como para el acabado final en la fabricación de los baffles de sonido, a partir de paneles de madera. Este producto genera una duradera y efectiva barrera contra la corrosión, los impactos (gravilla) y la abrasión, superando las altas exigencias de la Industria Automotriz.

COMPOSICIÓN: Polimeros sintéticos libres de PVC's

No contiene PLOMO, METANOL, BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

No requiere de agitación previa a su uso

- Se aplica con pistola de aire Xclo para CoverPlast, con solo 30 a 40 psi. Se debe tener una temperatura igual o superior a los 22 C.
- Superficie debe estar limpia, sin grasa, sucios ni tierra suelta.

No requiere cabina de aplicación ni sistema de extracción de vapores.

- Se aplica como acabado final, sobre el COVER PLAST ORIGINAL, en una sola mano, una vez seco al tacto el COVER PLAST ORIGINAL.
- El COVER PLAST FINISH seca a temperatura (22 C) en 90 minutos o antes; En días lluviosos puede tardar hasta 3 o 4 hrs. Debe estar completamente seco para poder ser pintado.
- Se recomienda aplicar calor con lámparas y/o en el horno de pintura: 80 C, durante una hora , para lograr la máxima adherencia inicial.

APLICACIÓN

Use mascarilla con filtro para vapores organicos, use equipo de seguridad adecuado y trabaje en un área muy bien ventilada

Utilice pistola exclusiva para CoverPlast XCLO Bajo Piso con una presión de 1.7-2.7 kg/cm² (25-40lbs/in²); aplique en un rango de espesores de 0.5 a 1.0mm, se obtiene con una aplicación en una sola mano, si se requiere espesor superior a 1mm se recomienda hacer en 2 manos con un tiempo de espera de 15 a 20 min entre una mano y otra

CONSUMOS TIPICOS RECOMENDADOS

APLICACIÓN	CONSUMO
BATEA CHICA	4 ENVASES COVER PLAST ORIGINAL + 2 ENVASES COVER PLAST FINISH
BATEA GRANDE	4 ENVASES COVER PLAST ORIGINAL + 3 ENVASES COVER PLAST FINISH